

## ООО «Биянковский щебеночный завод»


Адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр.  
рзд Биянка, Куйбышевской ж.д.  
Тел. (351-59) 7-14-20



### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

На щебень фракции 40-70

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р  
№ РОСС-RU.СЛ40.НО1008 срок действия с 25.08.2015г. по 30.06.2017г  
Декларация о соответствии:ТС № RU Д-RU.СЛ40.В.00019  
Срок действия с 24.08.2015г. по 24.08.2020г



«        »        2015г

Потребитель  
Адрес

Номера вагонов:  
Количество:

№ ж/д квитанции \_\_\_\_\_

ТОНН: \_\_\_\_\_

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D    87    мм	до 0,5    -
		D        70    мм	до 10     8,7
		0,5(d+D)    55    мм	30-60    53,2
	d        40    мм	90-100    94	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы, %	до 15%	15(2)
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	1,8
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	4
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,2
6.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм	1389
7.	Марка по прочности (дробимости)	200-1200	1000
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	F300
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	16.00
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO <sub>3</sub> % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	В пределах нормы

Начальник ОТК: Лычева А.В.

Лаборант: \_\_\_\_\_

Мастер отгрузки \_\_\_\_\_

Отзыв на паспорт № \_\_\_\_\_

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. \_\_\_\_\_ мм

ООО «БЦЗ» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания \_\_\_\_\_

Представитель  
получателя \_\_\_\_\_

(ФИО, должности, подпись, дата)